



# 9235 Waterproofing Membrane

## Membrana Impermeabilizzante

VDC 9235 1-01.09

### 1. NOME DEL PRODOTTO

LATICRETE® 9235 Waterproofing Mortar  
Membrana Impermeabilizzante

### 2. DISTRIBUTORE

LATICRETE ITALIA S.r.l.  
Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)  
Telefono: +39 0187 897470 r.a. - Fax: +39 0187 896881  
Internet: [www.laticrete.it](http://www.laticrete.it) - e-mail: [info@laticrete.it](mailto:info@laticrete.it)

### 3. VOCE DI CAPITOLATO

Impermeabilizzazione per spinta idrostatica positiva eseguita mediante applicazione di membrana liquida a base di lattice di gomma sintetica stesa su tessuto di rinforzo (tipo LATICRETE 9235 Waterproofing Membrane).

La membrana liquida dovrà essere applicabile tramite rullo o pennello su fondo cementizio. Il tessuto dovrà essere steso sul liquido fresco fino a sua completa impregnazione. Dopo 1-3 ore a 23°C dovrà essere applicata una seconda mano di liquido polimerico tramite rullo o pennello.

La membrana impermeabilizzante dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

Conformità:	ANSI A118.10 ANSI A118.12	
Aspetto e colore:	liquido denso nero/blu	
Spessore prodotto finito:	0.5 mm	
Resistenza alla trazione ANSI A118.10-1999 M-4.3:	16.5 N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza allo sforzo di taglio ANSI A118.10-1999 M-5.6:	1.90 N/mm <sup>2</sup>	
Allungamento a rottura ASTM D751-89:	20-30%	
Velocità di trasmissione del vapore acqueo ASTM E96-80:	1.60 g/h·m <sup>2</sup>	
Permeabilità al vapore acqueo ASTM E96-80:	165.5 ng/Pa·s·m <sup>2</sup>	
Resistenza alla pressione idrostatica ASTM D751 (modificata):	827 kPa	
Resistenza chimica - 90gg. in immersione:	Acqua salata Soluzione zuccherina Latte Acido citrico 10% Acido cloridrico 3.5% Acido acetico 5% Soluzione NaOH 1% Urea in sol. di Toluene NaCl <sub>2</sub> in sol. di Toluene	N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V.
N.V. = Nessuna Variazione		
Resistenza alla fessurazione ANSI A118.12.5.4:	3 mm	
Prova di tenuta all'acqua:	dopo 7 gg. a 23°C e 50% U.R.	
Temperatura d'esercizio:	da -30°C a +135°C	

### 4. SERVIZIO TECNICO

#### Assistenza tecnica

Assistenza e informazioni sono disponibili presso il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE ITALIA S.r.l. e gli agenti presenti su tutto il territorio nazionale.

Telefono: +39 0187 897470

Fax: +39 0187 896881

e-mail: [info@laticrete.it](mailto:info@laticrete.it)

#### Schede tecniche e di sicurezza

Le schede tecniche e di sicurezza relative ai prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili al sito internet: [www.laticrete.it](http://www.laticrete.it)

### LATICRETE ITALIA S.r.l.

Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)

Telefono: +39 0187 897470

Fax: +39 0187 896881

Internet: [www.laticrete.it](http://www.laticrete.it)

e-mail: [info@laticrete.it](mailto:info@laticrete.it)

©2006 LATICRETE ITALIA S.r.l.

LATICRETE e LATAPOXY sono marchi registrati di LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

