



# Hydro Ban<sup>TM</sup>

## Membrana Impermeabilizzante Monocomponente

VDC HB 1-01.09

### 1. NOME DEL PRODOTTO

LATICRETE<sup>®</sup> Hydro Ban<sup>TM</sup>  
Membrana Impermeabilizzante Monocomponente

### 2. DISTRIBUTORE

LATICRETE ITALIA S.r.l.  
Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)  
Telefono: +39 0187 897470 r.a. - Fax: +39 0187 896881  
Internet: [www.laticrete.it](http://www.laticrete.it) - e-mail: [info@laticrete.it](mailto:info@laticrete.it)

### 3. VOCE DI CAPITOLATO

Impermeabilizzazione per spinta idrostatica positiva eseguita mediante stesura di due mani di membrana liquida impermeabilizzante esente da solventi con protezione battericida (tipo LATICRETE<sup>®</sup> Hydro Ban<sup>TM</sup>).

Il prodotto dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- Applicazione a rullo o pennello in spessore finale variabile tra 0.5 mm e 0.8 mm senza utilizzo di tessuto di rinforzo.
- Ottima adesione ai più comuni supporti cementizi nonché a metallo e PVC per superfici ridotte (tubi e scarichi).
- Adatto alla posa di piastrelle ceramiche e materiale lapideo mediante adesivi cementizi (tipo LATICRETE 335 Super Flex o LATICRETE 4237/211) o adesivi epossidici ad elevata resistenza chimica (tipo LATAPOXY<sup>®</sup> 300 Adhesive).

Il materiale inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

Aspetto:	liquido denso
Colore:	verde chiaro
Resistenza alla trazione dopo 7gg. in condizioni standard:	$\geq 1.8 \text{ N/mm}^2$
7gg. in immersione in acqua:	$\geq 0.7 \text{ N/mm}^2$
Resistenza allo sforzo di taglio dopo 7gg. in condizioni standard:	$\geq 1.4 \text{ N/mm}^2$
28gg. in condizioni standard:	$\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$
Pedonabilità:	dopo 4-6 ore
Prova di tenuta all'acqua:	dopo 24 ore a 23°C
Consumo per due mani:	0.7-0.8 kg/m <sup>2</sup>
Temperatura d'applicazione:	da +7°C a +32°C

### 4. SERVIZIO TECNICO

#### Assistenza tecnica

Assistenza e informazioni sono disponibili presso il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE ITALIA S.r.l. e gli agenti presenti su tutto il territorio nazionale.

Telefono: +39 0187 897470  
Fax: +39 0187 896881  
e-mail: [info@laticrete.it](mailto:info@laticrete.it)

#### Schede tecniche e di sicurezza

Le schede tecniche e di sicurezza relative ai prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili al sito internet: [www.laticrete.it](http://www.laticrete.it)

#### LATICRETE ITALIA S.r.l.

Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)  
Telefono: +39 0187 897470  
Fax: +39 0187 896881  
Internet: [www.laticrete.it](http://www.laticrete.it)  
e-mail: [info@laticrete.it](mailto:info@laticrete.it)



©2006 LATICRETE ITALIA S.r.l.  
LATICRETE e LATAPOXY sono marchi registrati di LATICRETE INTERNATIONAL, INC.